



TEKNISKA FAKTA

2011-01-01

Material: Pordrän 25kg/m^3 är formpressade, ofalsade skivor, pressade i ett stycke. Polystyrencellplastkulorna, expanderade, är limöverdragna med bitumen / latexlim.
Dimension: 100mm=1000x750mm, 70mm=1200x750mm
Tjocklek: 100mm, 70mm
Porvolym: ca 35%
Värmekonduktivitet: 0,039 W (m.K)
Långtidsdeformation efter 50år Belastning: 6kpa=2,08% 10kpa=3,71% 20kpa=10,7%
Korttidsbelastning: 78,5 kPa
Kapillär stighöjd: Mindre än 5mm



PORDRÄN SVERIGE AB

Alfred Nobels allé 105

146 48 Tullinge

Tel. +46(0)8 6073260 Fax. +46(0)8 6073261

www.pordran.se