



TEKNISKA FAKTA

2011-01-01

Material: Pordrän 35kg/m^3 är formpressade, ofalsade skivor, pressade i ett stycke. Polystyrencellplastkulorna, expanderade, är limöverdragna med bitumen / latexlim.
Dimension: 100mm=1000x750mm, 70mm=1200x750mm
Tjocklek: 70- och 100mm
Porvolym: ca 35%
Värmekonduktivitet: 0,036 W (m.K)
Långtidsdeformation efter 50år Belastning: 6kpa=1,4% 10kpa=2,50% 20kpa=5,50% 30kpa=8,90%
Korttidsbelastning: 110kpa
Kapillär stighöjd: Mindre än 5mm



PORDRÄN SVERIGE AB

Alfred Nobels allé 105

146 48 Tullinge

Tel. +46(0)86073260 Fax. +46(0)86073261

www.pordran.se